

Classification et spécifications des BAP à l'état frais

Septembre 2016

Catégories de BAP

Les bétons autoplaçants sont classés en 3 catégories (1, 2, 3) en fonction de 4 critères :

- type d'application : horizontale ou verticale ;
 - valeur de l'intervalle d'écoulement ;
 - épaisseur de la dalle (dans le cas d'une application horizontale) ;
 - longueur de cheminement.

Les catégories 2 et 3 se décomposent en sous-catégories (2a et 2b, 3a et 3b) en fonction de la longueur maximale de cheminement.

	AH	AH	AH	AH	AV	AV
L	<300 mm	<300 mm	>300 mm	> 300 mm	-	-
> 100	<5m	5m < L < 10m	<5m	5m < L < 10m	<5m	5m < L < 10m
80 < < 100	1	1	2a	2b	2a	2b
< 80	2b	2b	2a	2b	2a	2b
	3b	3b	3a	3b	3a	3b

- AH : Application Horizontale
 - AV : Application Verticale
 - E : Epaisseur
 - L : longueur maximale de cheminement
 - I : intervalle d'écoulement

Spécifications des BAP à l'état frais

Les exigences spécifiques relatives au BAP à l'état frais dépendent en particulier du type d'application, des conditions de confinement liées à la géométrie du **coffrage**, du matériel et de la technique de mise en œuvre.

Les propriétés requises à l'état frais des BAP sont fonction de leur catégorie (1, 2a, 2b, 3a, 3b) et déterminées à partir des valeurs :

- maximale au tamis
 - minimale à la boîte en L.

Nota : Les seuils spécifiés dans le tableau 2 doivent être respectés au stade de la qualification de la formulation et pendant toute la Durée Pratique d'Utilisation (DPU).

Propriétés requises pour le BAP en fonction de sa catégories

Catégorie de	1	2A	2B	3A	3B
BAP					
Valeur maximale au tamis : SR %	20	20	15	15	10
Valeur minimale à la boîte en I : H2/H1 Pas de prescription particulière		0,8 avec 2 barres	0,8 avec 2 barres	0,8 avec 3 barres	0,8 avec 3 barres

Classification des BAP

Les BAP font l'objet de 3 classes spécifiques pour caractériser leurs propriétés à l'état frais

Classes de consistance

La consistance des BAP peut être spécifiée par plusieurs types de classes :

- classes d'étalement au cône d'Abra.ms
 - classes de viscosité apparente : t500
 - classe de viscosité apparente : entonnoir en V

En France, c'est la classe d'étalement au cône d'Abrams qui est essentiellement utilisée et l'on distingue 3 classes de consistance (SF1, SF2, SF3).

Le choix de la consistance doit tenir compte en particulier de la technique de mise en œuvre.

- sur la base d'une valeur cible comprise entre 600 et 750 mm (avec une variation admissible en général de +

SF1	550 à 650
SF2	660 à 750

Nota : Le BAP ne donne

- la Fourchette d'Étalement à la Fabrication (FEF) : gamme de valeurs d'étalement admissibles à la fabrication au départ de l'unité de production ;
 - la Fourchette d'Étalement à la Réception (FER) : gamme de valeurs d'étalement admissibles à la réception du

BAP sur le chantier.

La PER est déterminée lors des essais de q

L'écoulement du BAP est spécifié par 2 types de classes :

- boîte en L ;
- étalement à l'anneau.

En France, c'est l'essai de la boîte en L qui est le plus utilisé.

CLASSES D'APTITUDE A L'ÉCOULEMENT Taux de remplissage

PL1	Supérieur à 0,8 avec 2 barres
PL2	Supérieur à 0,8 avec 3 barres

Classes de résistance à la ségrégation

Elle est spécifiée à l'aide de l'essai de stabilité au tamis.

CLASSES DE SEGREGATION Pourcentage de laitance %

SR1	Inférieur à 20
SR2	Inférieur à 15

Intervalle d'écoulement

L'intervalle d'écoulement (mm) correspond à la dimension de l'espace le plus petit (plus petite maille d'armatures) au travers duquel le béton doit s'écouler pour se mettre en place correctement dans le coffrage. Il permet, en prenant en compte la géométrie du coffrage, les dimensions et les dispositions des armatures et de leurs espacements, de quantifier la sévérité du confinement lié à la présence d'armatures. Il caractérise le risque de blocage vis-à-vis des armatures et des inserts.

Recommandations relatives à la classification des BAP

ETALEMENT

CLASSES APPLICATIONS PRIVILEGIEES

	- Structures en béton non armées ou faiblement armées, bétonnées par le haut avec un libre déplacement du point de remplissage (dalles de maison)
SF1	-Bétonnage à la pompe par injection -Sections suffisamment petites pour éviter de grande longueur de cheminement horizontal (pieux...)
SF2	- nombreuses applications courantes (voiles, poteaux...)
SF3	Applications verticales, structures de formes complexes, ferrailage dense

STABILITE AU TAMIS

	- Dalle de faible épaisseur
SR1	- Application verticale avec distance de cheminement inférieur à 5 m, et intervalle d'écoulement supérieure à 80 mm
SR2	- Application verticale avec distance de cheminement supérieur à 5 m, et intervalle d'écoulement inférieure à 80 mm

APTITUDE A L'ÉCOULEMENT

PL1	- Structures avec intervalle d'écoulement compris entre 80 et 100 mm (structures verticales d'habitation)
PL2	- Structures avec intervalle d'écoulement compris entre 60 et 80 mm (ouvrages Génie Civil)
Aucune spécification	- Dalles de faible épaisseur dont l'intervalle d'écoulement est supérieur à 80 mm - Structures dont l'intervalle d'écoulement est supérieur à 100 mm

Auteur

Patrick Guiraud



Retrouvez toutes nos publications sur les ciments et bétons sur [infociments.fr](#)

Consultez les derniers projets publiés
Accédez à toutes nos archives
Abonnez-vous et gérez vos préférences
Soumettez votre projet