
La désignation d'un ciment courant figure sur les sacs, ou sur les bons de livraison dans le cas de ciment livré en vrac. Cette désignation est d'abord constituée des lettres CEM suivies du type de ciment (chiffre romain).

Suivent ensuite les notations :

- des classes de composition ; la teneur en clinker est notée A, B ou C
 d'un nombre indiquant sa classe de résistance à 28 jours : 32,5 ; 42,5; 52,5
 de la nature des constituants autres que le clinker : ex du calcaire noté LL
 de la résistance à count terme : notée N, R ou L
 des caractéristiques complémentaires éventuelles :
 les notations PM/ES/CP1/CP2.
 la résistance aux sulfates notée SR
 la faible chaleur d'hydratation notée LH
 de la conformité du climent
 au marquage CE notée CE
 à la marque NF notée NF

Désignation normalisée d'un ciment courant CE + NF



Auteur

Patrick Guiraud



Retrouvez toutes nos publications sur les ciments et bétons sur

Consultez les derniers projets publiés Accédez à toutes nos archives Abonnez-vous et gérez vos préférences Soumettez votre projet

Article imprimé le 18/12/2025 © infociments.fr