

Avril 2024

L'ATILH et l'UMGO (Union de la Maçonnerie et du Gros Œuvre) ont réuni l'ensemble des règles et conseils d'utilisation de la chaux hydraulique naturelle (NHL) en un Guide, afin que les informations essentielles (dosage, précautions de mises en œuvre, applications, ...) y soient facilement accessibles, pour le neuf comme en rénovation. En 2.4, parmi les autres domaines d'emploi des mortiers de chaux NHL, les revêtements de sol scellés.

Les NHL particulièrement adaptées au scellement de pierres naturelles et carreaux de terre cuite

Les chaux hydrauliques sont particulièrement adaptées au scellement des pierres naturelles et carreaux de terres cuites, dans les locaux d'habitation ou à faibles sollicitations.

Sur un lit de mortier

La pose se fera sur un lit de mortier (^{chape}) de 4 à 6 cm d'épaisseur par poudrage à l'avancement, du même liant que celui utilisé pour le mortier.

Les carreaux devront être trempés la veille de la pose et ressuyés.

Attendre avant la réalisation des joints

Des joints de dilatation seront réalisés tous les 15 m².

Le temps d'^{attente} avant la réalisation des joints est variable en fonction des conditions climatiques ; il est de 3 semaines minimum.

Tableaux de dosage -1 des mortiers pour chape de scellement de pierres naturelles ou de carrelage en terres cuites -2 des mortiers de jointoientement

TYPES DE SUPPORTS	Lieux d'habitation ou à faibles sollicitations	
	Poids du sac	Pour un sac de 35 kg
MORTIER	350 kg/m³	350 kg/m³
Mortier de liant pur NHL 3,5 ou 5	1 sac + 10 sacs	1 sac + 7 sacs
	275 kg/m ³	275 kg/m ³
MORTIER BÂTIMENT*	1 sac + 1 sac + 17 sacs	1 sac + 1 sac + 12 sacs
<small>Un sac de maçon correspond à 10 litres.</small>		
<small>* éléments autorisés : CEM I (de classe 42,5 N ou 42,5 R ou 42,5 S ou 52,5 R ou 52,5 S ou 42,5 N ou 42,5 R ou 52,5 N) avec les NHL 3,5 et 5</small>		

Sosage des mortiers pour chape de scellement de pierres naturelles ou de carrelage en terres cuites

TYPES DE SUPPORTS	Lieux d'habitation ou à faibles sollicitations	
		700 à 1 000 kg/m ³
JOINT réduit 2 à 4 mm en mortier de NHL pur	1 sac pour 4 sacs 0/1 mm	
JOINT normal 4 à 10 mm en mortier de NHL pur	1 sac pour 5 sacs 0/1 mm	500 à 800 kg/m ³

Un sac de maçon correspond à 10 litres.

Dosage des mortiers de jointoientement

Fichier

 Guide Chaux NHL 2020 (5 MB)

Télécharger

Auteur

ATILH, UMGO



Retrouvez toutes nos publications sur les ciments et bétons sur infociments.fr

Consultez les derniers projets publiés
Accédez à toutes nos archives
Abonnez-vous et gérez vos préférences
Soumettez votre projet

Article imprimé le 16/02/2026 © infociments.fr